



## Jaeger Iso-Mineralgrund 309

### Weisse Putzgrundierung für innen und außen

#### Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffart:</b>	Jaeger Iso-Mineralgrund besteht aus einem wasserverdünnbaren Polymerharz, einem speziell zusammengesetzten Pigment-Füllstoffgemisch und haftungsverbessernden Zusätzen.	
<b>Verwendungszweck:</b>	Jaeger Iso-Mineralgrund ist eine universelle Putzgrundierung für alle dekorativen Maltechniken mit mineralischen Spachtelmassen und Putzen, im Außen- und Innenbereich. Insbesondere zur Untergrundvorbereitung für Jaeger Antiqua, Epoca Marmor, Stucco Fondo, Stucco Romano und Fresco Veneziano. Jaeger Iso-Mineralgrund verbessert die Haftung und erleichtert das Aufbringen einer gleichmäßigen Spachtelschicht im Außen- und Innenbereich.	
<b>Eigenschaften:</b>	Jaeger Iso-Mineralgrund ist ein hartelastischer Anstrich, der auch gegen das Durchschlagen von Verschmutzungen aus dem Untergrund, insbesondere Holzinhaltstoffen, wirkt. <ul style="list-style-type: none"><li>• wasserverdünnbar</li><li>• umweltverträglich</li></ul>	
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b> 309 0800	<b>Farbton:</b> weiß
<b>Glanzgrad:</b>	matt	
<b>Ergiebigkeit:</b>	4 - 6 m <sup>2</sup> / kg	
<b>Dichte:</b>	ca. 1,48 g / cm <sup>3</sup> bei 20°C	
<b>Verdünnung:</b>	Wasser, max 5%	
<b>Verpackung:</b>	5 kg      25 kg.	
<b>Lagerung:</b>	Bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr haltbar. Vor Frost schützen.	

#### Anwendungstechnische Hinweise

##### Arbeitsweise:

1. Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund soll trocken, sauber und tragfähig sein. Bei stark saugenden Untergründen mit Kronen<sup>®</sup> Hydrosol Tiefgrund 307 grundieren.
2. Auftragen: 1x Jaeger Iso-Mineralgrund unverdünnt auftragen.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

**Werkzeugreinigung:** Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Kennzeichnung

**Deklaration der Inhaltsstoffe:** Acryldispersion, Wasser, Pigmente, mineralische Füllstoffe, Additive, Topfkonservierer

**Abfallschlüssel:** 080111

**Entsorgung:** Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

**Sonstiges:** Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen können dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnommen werden.

Verarbeitungshinweise				
Auftragsverfahren	streichen / rollen			
Verdünnung (Wasser)	unverdünnt			
Verbrauch	0,2 kg/m <sup>2</sup>	je nach Rauigkeit des Untergrunds		
Trocknung	staubtrocken	überarbeitbar		
(20°C/55% r.F.)	ca. 30 - 60 min.	ca. 2 Std.		

#### Besondere Hinweise

**Kronen<sup>®</sup>, Kronengrund<sup>®</sup> und Perlhauch<sup>®</sup>** sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 07/10

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**PAUL JAEGER GMBH & CO. KG**

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen  
 Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55  
 E-Mail [info@jaegerlacke.de](mailto:info@jaegerlacke.de) • Internet: [www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)