

Kronen[®] Isolierspray 124

Zum Isolieren und Absperrn - schnell trocknend - weiß

Werkstoffbeschreibung

Werkstoffart:	Isolier- und Absperrgrund für innen und außen		
Verwendungszweck:	Kronen [®] Isolierspray ist die schnelle Lösung gegen alle Arten von Flecken. Es verhindert das Durchbluten von Asphalt, Teer, Karbolineum, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften. Isoliert getrocknete Wasserränder auf Putz, Beton und Holz. Muß überstrichen werden.		
Eigenschaften:	Gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen; schnelle Trocknung; Styropor wird nicht angelöst.		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	124 9010	weiß	
Glanzgrad:	seidenmatt		
Verpackung:	12 x	400 ml	Spraydose
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.		

Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:	Mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe, Styropor.		
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Wasserränder trocken abbürsten, Salzausblühungen entfernen.		
Anstrichaufbau:	2 - 3 x	Kronen [®] Isolierspray Isolierwirkung durch Probeanstriche feststellen. Anstriche nicht schleifen.	
Überstreichbarkeit:	Mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, jedoch nicht mit Zweikomponentenlacken.		
Verarbeitungsbedingungen:	Vor Gebrauch Spraydose ausgiebig schütteln. Auftrag erfolgt in dünnen Kreuzgängen, dazwischen Material trocknen lassen für maximale Isolierwirkung. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.		
Werkzeugreinigung:	Jaeger Spezial-Verdünnung 44.		

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Spezialkunstharz, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Alkohole, Ester, Additive		
Abfallschlüssel:	124: 080111	Giscode:	keine Einstufung
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Verarbeitungshinweise

Trocknung (20°C/55% r.F.)	staubtrocken	griffest	überstreichbar
124:	10 min.	20 min.	30 min.

Ergiebigkeit	1,5 - 2 m ² /Dose
---------------------	------------------------------

Besondere Hinweise

Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche oder weitere Isolierfarbenanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen. Unzureichende Trocknungszeiten können die Isolierwirkung verschlechtern.

Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Wir bitten Sie deshalb, die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen genau zu prüfen. Die volle Isolierwirkung ist erst nach Überstreichen mit dem Deckanstrich sichtbar, daher immer im kompletten System abprüfen.

Kronen[®], Kronengrund[®] und Perlhauch[®] sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 08/07

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



PAUL JAEGER GMBH & CO. KG

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen
Telefon +49(0)7141-24 44-0 • Telefax +49(0)7141-24 44 55
E-Mail info@jaegerlacke.de • Internet: www.jaegerlacke.de