



Farben für Profis

SELECT ISOLIERFARBE LH

Technisches Merkblatt

Marktbezeichnung:	SELECT ISOLIERFARBE LH
Art des Werkstoffes:	Isolierfarbe, lösemittelhaltig
Anwendungsbereich:	Innenbereich, als Isolieranstrich für Decke und Wand, auch auf Styropor einsetzbar
Farbton:	Weiß
Glanzgrad:	Seidenmatt
Bindemittelbasis:	Spezielle Bindemittel
Spez. Gewicht:	1,6 +/- 0,2
Eigenschaften:	Sehr gute Isolierung auf Wasserflecken, Fetten und Nikotin. Diffusionsfähig, spannungsarm, frostbeständig, reinigungsfest. Lebensmittel und Rohstoffe bei Verarbeitung und Trocknung aus Räumen entfernen. Gute Isolierung setzt einen porenfreien Isolieranstrich voraus, in schwierigen Fällen mehrmals isolieren.
Geeignete Abtönfarbe:	Universal-Abtönfarbe bis maximal 2 %, werkseitige Tönung
Trockenzeit:	4 - 5 Stunden, nach 24 Stunden überstreichbar. Endhärte je nach Temperatur und Luftfeuchte.
Verdünnung:	ZERO Internatt Verflüssiger maximal 10 %
Verarbeitungsart:	Rollen, streichen, spritzen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. 0 °C, wenn Untergrund trocken und eisfrei ist
Materialverbrauch:	Ca. 150 - 200 ml/m ² pro Anstrich
Lagerung:	Kühl und trocken
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz
Verpackung:	10 L
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen flautieren und nachwaschen. Stark saugende und sandende Untergründe und Gipsputze mit ZERO Tiefengrund Ti 77, lösemittelhaltig, grundieren. Normale Untergründe mit ZERO Grundierfarbe W grundieren. Falls Spachtelung erforderlich, ZERO Glätt + Roll einsetzen. Bei mehrfachen Isolieranstrichen Trockenzeiten einhalten. Anstrichaufbau: Untergrund muss gleichmäßig saugfähig sein. ZERO Select Isolierfarbe LH 1 - 2 x rollen oder streichen.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:	Kategorie: gLb-350 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 350 g/l VOC
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Juni 2009 / be