

Buntsteinputz

Stand: 07.08.2020

Marktbezeichnung	Buntsteinputz
Art des Werkstoffes	Kunstharzputz mit eingefärbten Steingranulaten, gem. DIN EN 15824. Lösemittelfrei
Anwendungsbereich	Außen und innen. Für stark beanspruchte Wandflächen, wie Treppenhäuser, Empfangsräume, Flure, Haussockel etc. Brandverhaltensklasse A2-s1, d0
Konformität	CE
Farbton	15 Dessins
Glanzgrad	Seidenmatt
Bindemittelbasis	Reinacrylat
Pigmentbasis	Eingefärbte Farbsteingranulate
Kornstärke	1,8 mm
Eigenschaften	Wetterbeständig, stoßfest, lichtbeständig, spannungsarm, diffusionsfähig, dekorativ, leicht zu verarbeiten, geruchsarm. Nicht maschinell aufrühren
Trockenzeit	Je nach Auftragsstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur in ca. 24 Stunden klebefrei. Vor Regen schützen
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit rostfreier Stahlkelle aufziehen und gleichmäßig abglätten
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 5,5 - 6 kg/m ² , bei einer Auftragsstärke von ca. 3,5 mm (2 Kornstärken)
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	25 kg Kunststoffeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Kenndaten nach EN 1062-1	<ul style="list-style-type: none">▪ Trockenschichtdicke: > 400 µm E₅▪ Max. Korngröße: sehr grob > 1.500 µm S₄▪ Wasserdampfdurchlässigkeit (s_d-Wert): mittel V₂▪ Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): mittel < 0,5 W₂

Buntsteinputz

Stand: 07.08.2020

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Statische Risse nach Vorschrift behandeln (Gewebeeinbettung). Sandende Untergründe mit ZERO Tiefengrund Ti 77 festigen oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen grundieren. Tragfähige Untergründe mit ZERO Streichputz gleichmäßig vorstreichen. Unebenheiten im Innenbereich mit ZERO Handspachtel oder im Außenbereich mit geeignetem Fassadenspachtel glätten.

Putzauftrag: ZERO Buntsteinputz mit nichtrostender Stahlkelle auftragen und abglätten.

Bedingt durch die Verwendung von Natursteingranulaten können geringe Farbunterschiede auftreten. Daher Materialien mit verschiedenen Chargennummern getrennt verarbeiten oder untereinander mischen. Hierdurch evtl. entstandene Farbunterschiede werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei der Verarbeitung, Trocknung und Durchhärtung sind die Flächen vor direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind und Feuchtigkeitseinwirkung, z.B. durch Abplanen zu schützen.

Zur Vermeidung von Ansätzen den Putz nass in nass verarbeiten. Insbesondere bei größeren Flächen empfehlen wir hierzu ausreichend Arbeitskräfte einzusetzen.